

ESPECIFICACIONES**RENDIMIENTO TEORICO A 2****MANOS**6 - 9 m² /L**REDUCTOR**

Agua limpia

% REDUCTOR

De 0 a 20

MANOS RECOMENDADAS

2

ACABADO

Mate

COLORES

Blanco 1091

Rojo Oxido 1091-001

Amarillo Ocre 1091-004

Azul Añil 1091-005

TIEMPO DE SECADO

Al Tacto: 20 - 30 minutos

Recubrir: 1 hora

DENSIDAD

1.2 - 1.6 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

48 - 56

TIPO

Emulsión de copolímero acrílico.

DESCRIPCION

Pintura emulsionada hidrofugante ya que permite la salida de la humedad sin dañar la película de pintura. De muy buen poder cubriente, facilidad de aplicación, nivelación y brochabilidad, además de presentar muy buena adherencia sobre yeso, concreto y madera.

CARACTERISTICAS

- Hidrofugante
- Muy buen poder cubriente
- Acabado mate
- Se puede repintar
- No se engloba ni descascara
- Alta durabilidad al exterior
- Permeable al vapor de agua

LIMITACIONES

- No se debe de usar para entintar con el sistema de "Galería Millennium".

USOS

Aplicable en concreto, mampostería, cemento, ladrillo, sillar o cualquier sustrato de origen mineral. Ayuda a mantener fachadas secas y limpias.

ENVASADO Y EMPACADO

Cubeta de 18 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida de 24 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless. Si requiere adelgazarse utilizar agua limpia. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

No debe de aplicarse la pintura a temperaturas menores de 10 °C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente.

RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique una mano, deje secar al tacto y después aplique una segunda mano como acabado. Para obtener un mejor desempeño de la pintura cuando se usa equipo de aspersión airless es necesario verificar funcionamiento, presión de aplicación, boquillas y filtro, posteriormente lavar equipo y accesorios usados en la aplicación con agua limpia. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

•GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

•HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas
Osel, S.A de C.V.
• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son
Marcas Registradas de Master Inc.

ABRIL 2021

SISTEMA DE ACABADO

Mampostería en general

(Cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablacemento, fibracemento, etc.).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Hidrofugante Base Agua 1091.

Madera (En este caso se refiere cuando se quiere pintar en color sólido y no interesa mostrar las vetas de la superficie).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Hidrofugante Base Agua 1091.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 – 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Recircular el producto y si es necesario al inicio adelgazarlo hasta un 5% con agua limpia. Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, checando el abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Aplicar cuidando la distancia de unos 30 centímetros aproximadamente de la pistola a la superficie y la técnica de aplicación.
- 6) En el caso de que se necesite verificar la apariencia de la aplicación se recomienda disminuir la presión de trabajo del equipo airless y dejar en posición de recirculación o bien apagarlo.
- 7) Una vez terminada la aplicación lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 8) Cerrar herméticamente el envase de la pintura sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Emulsionada Hidrofugante Base Agua 1091.