

ESPECIFICACIONES**RENDIMIENTO TEORICO**10 - 12 m²/L**REDUCTOR**

Agua limpia

% REDUCTOR

3/1 en volumen (agua/sello)

MANOS RECOMENDADAS

1

ACABADO

Semi brillante

COLOR

Transparente

SECADO

Al tacto: 15 - 30 minutos

Recubrir: 1 - 2 horas con Pintura

Acrílica Osel

El tiempo de secado puede variar

dependiendo de las condiciones

ambientales

DENSIDAD

0.9 - 1.1 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

45 - 51

TIPO

Emulsión acrílica modificada.

DESCRIPCION

Sello acrílico modificado base agua resistente a la alcalinidad, de color blanco en estado líquido, lo que facilita visualmente su aplicación de una manera uniforme, su excelente consistencia le brinda la propiedad de un fácil brocheo. Este producto es recomendado especialmente como sello para pinturas vinílicas y acrílicas Osel.

CARACTERISTICAS

- Reduce la porosidad de la superficie
- Excelente promotor de adhesión
- Resistente a la alcalinidad y eflorescencia

LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies que presenten humedad o que tengan presencia de agua.
- No debe ser aplicado en superficies que recientemente se hayan tratado con productos repelentes a base de silicón.
- No mezclar con otros selladores.
- No entintar con colorantes del sistema de "Galería Millennium".

USOS

Para sellar superficies horizontales o verticales de mampostería en general con textura rugosa o semirugosa (losas, muros, superficies de ladrillo, tablavamento, fibracemento, etc.) que van a ser aplicadas con pinturas vinílicas o acrílicas Osel.

ENVASADO Y EMPACADO

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 24 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con cepillo de ixtle, brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless. Para adelgazar el producto debe de usarse agua limpia, el rendimiento varía dependiendo de la porosidad de la superficie.

No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y del sellador sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

RECOMENDACIONES

Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique 1 mano y deje secar según las especificaciones del producto antes de aplicar la pintura acrílica Osel seleccionada. Lave inmediatamente el equipo y accesorios usados con agua limpia. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Bldv. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de
Pinturas Osel, S.A de C.V.

ENERO 2022

SISTEMA DE APLICACION

Mampostería en general (losas, muros, superficies de ladrillo, tablacemento, fibracemento, etc.).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica), asegúrese de que la superficie esté completamente seca, sin grietas y libre de alcalinidad. Se puede aplicar con cepillo de ixtle, rodillo, brocha o equipo de aspersión airless:

- 1) Se recomienda adelgazar con agua en una relación 3/1 en volumen (agua/sellador). Incorporar perfectamente la mezcla preparada antes de realizar la aplicación, posteriormente aplicar una mano de Sellador Acrílico modificado de manera uniforme

Acabado: Aplicar 2 manos de la pintura vinílica o acrílica Osel seleccionada de acuerdo a las necesidades a satisfacer.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Adelgazar el sello 3/1 con agua limpia y posteriormente hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

Acabado: Aplicar 2 manos de pintura vinílica o acrílica Osel seleccionada de acuerdo a las necesidades a satisfacer.