

ESPECIFICACIONES**RENDIMIENTO TEORICO**

30 - 40 m²/L

REDUCTOR

Agua limpia

% REDUCTOR

3/1 en volumen (agua/sellador)

MANOS RECOMENDADAS

1

ACABADO

Mate

COLOR

Blanco

SECADO

Al tacto: 15 - 30 minutos

Recubrir: 1 - 2 horas con pinturas emulsionadas

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales

DENSIDAD

1.20 - 1.4 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

43 - 49

TIPO

Emulsión acrílica.

DESCRIPCION

Sellador base agua de color blanco, su color le ayuda a incrementar el cubriente de la pintura de acabado y a facilitar su aplicación, además su capacidad de reducir poro mejora el rendimiento de la pintura, contiene aditivos que evitan la formación de hongos y tiene una excelente consistencia que le brinda facilidad para brochar.

CARACTERISTICAS

- Incrementa el cubriente de la pintura de acabado
- Color blanco
- Muy buen promotor de adhesión
- Reduce la porosidad de la superficie
- Mejora el rendimiento de la pintura de acabado

LIMITACIONES

- No debe usarse como un sellador a prueba de agua.
- No debe ser aplicado en superficies que recientemente se hayan tratado con productos repelentes a base de silicón.
- No usarlo cuando la superficie a pintar presente altos valores de alcalinidad.

USOS

Para sellar superficies de mampostería en general (cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablacemento, tablaroca, fibracemento, etc.) que no presentan alcalinidad. Posee gran adherencia sobre superficies ya pintadas debidamente preparadas.

ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaqa 6 x caja

Galón de 4 litros. Se empaqa 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaqa individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 24 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless. Para adelgazar el producto debe de usarse agua limpia, el rendimiento varía dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez aplicado el sellador la superficie esta lista para recubrirse con la pintura Osel seleccionada para el acabado.

No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y del sellador sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

RECOMENDACIONES

Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique una mano de sellador y deje secar según las especificaciones del producto antes de aplicar la pintura Osel seleccionada. Lave inmediatamente el equipo y accesorios usados con agua limpia. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Bld. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de
Pinturas Osel, S.A de C.V.

ENERO 2022

SISTEMA DE APLICACION

Mampostería en general (superficies rugosas y semi rugosas, cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablacemento, tablaroca, fibracemento, etc.)

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica). Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless:

- 1) Se recomienda adelgazar el sellador en una relación 3/1 en volumen (agua/sellador) o bien 2/1 o 1/1 si se quiere obtener más cubriente. Incorporar en forma uniforme la mezcla preparada antes de realizar la aplicación. Aplicar una mano de sellador de manera uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.
- 2) Antes de aplicar asegúrese de que no haya fisuras o grietas en la superficie, así como presencia de humedad, alcalinidad (pH igual o mayor a 9) o sales de color blanco.

El color blanco de este sellador permite notar donde se va avanzando en su aplicación.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Osel seleccionada de acuerdo a la necesidad a satisfacer.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Adelgazar el sellador 3/1 con agua limpia y posteriormente hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Osel seleccionada de acuerdo a la necesidad a satisfacer.