

## ESPECIFICACIONES

### RENDIMIENTO TEORICO

60 - 70 m<sup>2</sup>/19 L

### REDUCTOR

No es necesario

### MANOS RECOMENDADAS

2

### RESANADOR DE GRIETAS

1610 Tapa Grietas Cemento Plástico  
Acrílico

### SELLADOR

1601 Sello para Impermeabilizante  
Acrílico Listo para aplicarse

1611 Sello para Impermeabilizante  
Acrílico A.S.

1411 Sellador Acrílico A.S. para  
Pinturas Vinílicas y Acrílicas Osel

### ACABADO

Mate

### COLOR

1628 Blanco y más de 1100 tonos en  
el sistema de Galería Millennium™

### BASES

1628-060 Base W Pastel

1628-061 Blanco/Base M Media

1628-064 Base N Neutral

### SECADO

Al tacto: 45 - 60 minutos

Recubrir: 2 - 3 horas

El tiempo de secado puede variar  
dependiendo de las condiciones  
ambientales y del color a aplicar

### % SÓLIDOS EN PESO

53 - 59

### DENSIDAD

1.2 - 1.4 g/ml

### ESPESOR RECOMENDADO

8 - 12 mils de pulgada en húmedo

4 - 6 mils de pulgada en seco

## TIPO

Elastómero acrílico.

## DESCRIPCION

Pintura impermeable elastomérica acrílica de un sólo componente, de excelente elasticidad, con excelente adhesión en superficies de mampostería verticales, se aplica a temperatura ambiente. Posee la virtud de cubrir pequeñas imperfecciones o grietas (hilos) que llegan a presentar los muros en construcciones nuevas e intemperizadas. Tiene una durabilidad media estimada de 10 años.

## CARACTERISTICAS

- Pintura Impermeable para muros de mampostería
- 100% repelente al agua
- Forma capa muy elástica y resistente
- Acabado mate
- Alto poder cubriente

## LIMITACIONES

- No sella grietas o fisuras profundas en superficie de mampostería, la superficie tiene que ser resanada previamente.
- No aplicar el producto cuando la superficie este caliente.
- No aplicar el producto cuando haya altas probabilidades de lluvia.

## USOS

Debido a sus propiedades mecánicas su desempeño es excelente en superficies verticales de mampostería (concreto, cemento, tablavamento, principalmente) eliminando pequeñas imperfecciones como grietas semejantes a un cabello humano que llegan a presentarse en los acabados de obra negra de mampostería. Tiene excelente desempeño en lugares que tienen alta humedad relativa como áreas climatizadas y construcciones exteriores que se localizan en la costa.

## ENVASADO Y EMPACADO

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 36 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos

## APLICACION

Agitar perfectamente el producto antes de usarlo y durante la aplicación. La Pintura Impermeable Elastomérica para Muros se puede aplicar con rodillo, brocha o equipo de aspersión airless. Es necesario sellar la superficie a una mano con Sello para Impermeabilizante Acrílico Listo para Aplicarse 1601, Sello para Impermeabilizante Acrílico A. S. o bien Sellador Acrílico A.S. para Pinturas Vinílicas y Acrílicas Osel 1411 y posteriormente aplicar la Pintura Impermeable Elastomérica para muros a dos manos. Una vez terminada la aplicación lavar cada uno de los accesorios usados con agua limpia. No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y de la pintura sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

## RECOMENDACIONES

Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegúrese que la superficie se encuentre limpia y libre de polvo, grasa o materiales falsamente adheridos. Mantenga bien cerrado el envase en lugar fresco y fuera del alcance de los niños.

### •MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110  
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300  
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

### •MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L. Tlatilco, Naucalpan, Edo. México  
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

### •GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz  
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640  
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

### •HERMOSILLO

Bldv. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.  
C.P. 83179, Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y  
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de  
Pinturas Osel, S.A de C.V.

JUNIO 2023

## SISTEMA DE APLICACION

**Mampostería en general** en exteriores (block de concreto, mampostería lisa, semi rugosa, rugosa, tablacemento, fibracemento, ladrillo, etc.)

- 1) Limpie la superficie de polvo, grasa, o cualquier material falsamente adherido a la superficie.
- 2) Resanar la superficie donde haya presencia de grietas y fisuras con el Tapa Grietas Cemento Plástico Acrílico 1610, asegurándose de cuidar cada una de las recomendaciones que aparecen en la hoja técnica correspondiente.
- 3) Se recomienda realizar la aplicación cuando la superficie se encuentre fresca esto es normalmente a las primeras horas de la mañana o bien por la tarde.
- 4) Sellar la superficie con el Sello para Impermeabilizante Acrílico Listo para Aplicarse 1601, Sello para Impermeabilizante Acrílico A. S. 1611 o Sellador Acrílico A.S. para Pinturas Vinílicas y Acrílicas Osel 1411 preparándolo de manera adecuada de acuerdo a la información en su hoja técnica usando brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión airless para su aplicación, o bien con el sellador indicado de acuerdo a los requerimientos de la superficie.
- 5) Posteriormente aplicar la Pintura Impermeable Elastomérica para Muros la 1628 dejando orear de 2 - 3 horas antes de realizar la aplicación de la segunda mano, verificando su oreo al tacto.
- 6) Lavar el equipo y cada accesorio utilizado en la aplicación con agua limpia hasta que no haya presencia de pintura con la finalidad de usarse en trabajos posteriores.

## Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola y boquilla con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Recircular el producto y si es necesario al inicio adelgazarlo hasta un 5% con agua limpia. Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, checando el abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 4) Asegúrese que se haya aplicado el Sello para Impermeabilizante Acrílico Listo para Aplicarse 1601, Sello para Impermeabilizante Acrílico A. S. 1611 o el Sellador Acrílico A.S. para Pinturas Vinílicas y Acrílicas Osel 1411 o bien el sellador indicado de acuerdo a los requerimientos de la superficie.
- 5) Posteriormente aplicar la primera mano de la Pintura Impermeable Elastomérica para Muros y dejar secar para posteriormente aplicar la segunda mano.
- 6) Una vez terminada la aplicación lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 7) Cerrar herméticamente el envase de la pintura sobrante para evitar que se formen natas que afecten la siguiente aplicación.