

ESPECIFICACIONES**REDUCTOR**

Agua limpia 5% maximo

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2

VISCOSIDAD

100 segundo +/- 3 Ford 4

TIEMPO DE SECADO

45 a 75 minutos

TIEMPO PARA LIJAR

Mínimo 75 minutos

SOLIDOS POR PESO

27 +/- 1%

DENSIDAD

1.045 g/ml +/- 0.010

GRAMAJE RECOMENDADO

120 gr/m² -150 gr/m²

TIPO

Sellador acrílico.

DESCRIPCIÓN

Fondo monocomponente transparente al agua.

Naturaleza acrílica. Aplicación en horizontal, secado rápido y buena transparencia.

CARACTERISTICAS

- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- Fácil de lijar
- Bajo olor

LIMITACIONES

- No se debe mezclar con ningún otro producto.

USOS

Recomendado para un amplio abanico de sectores, desde maderas macizas hasta chapeadas, obteniendo poro abierto y un aspecto de madera natural tras aplicar el acabado.

ENVASADO Y EMPACADO

Se envasa en:

Bote de 1 litro

Galones con 4 litros

APLICACIÓN

Este producto se aplica mediante los siguientes sistemas:

Pistola de aire convencional

brocha

SISTEMA DE SECADO**Aire (ambiente).**

Las condiciones de temperatura y humedad deben ajustarse a los siguientes parámetros:

- Temperaturas entre 15°C y 30°C.
- Humedad menor al 80% H.R.

Fuera de estos límites se retardará el secado y podrían obtenerse defectos en la película del barniz.

Evitar las corrientes de aire durante la evaporación y los cambios bruscos de temperatura que producen defectos e irregularidades en la superficie.

RECOMENDACIONES

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

Mantenerlo en lugares que no de el sol y haya abundante luz, y temperatura mínima de 5° C y máxima de 35° C, de lo contrario puede "romper la emulsión".

Tiempo máximo de stock: Envase original herméticamente cerrado 1 año

OBSERVACIONES

¡Esta ficha técnica tiene únicamente propósitos informativos! La información aquí prevista cumple con los últimos estándares sin embargo, la información aquí contenida no es vinculante. Por favor, sigue las recomendaciones indicadas en la correspondiente ficha de seguridad del producto y las indicaciones de precaución en las etiquetas. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar información y de realizar modificaciones en la información de esta ficha técnica, en cualquier momento sin ninguna notificación previa.

Sobre su uso, seguir las normas que aparecen en la etiqueta del envase y guardar las precauciones de ventilación y manipulación, según indica la Ficha de seguridad del producto