

ESPECIFICACIONES

REDUCTOR

Agua limpia 5 - 10%

MANOS RECOMENDADAS

1

VISCOSIDAD

110 segundo +/- 5 ISO 6

BRILLO

30° +/- 3

TIEMPO DE SECADO

60 a 90 minutos

Tiempo para manipular 8 horas

DENSIDAD

1.04 g/ml +/- 5%

SOLIDOS POR PESO

27% +/- 2

GRAMAJE RECOMENDADO

120 g/m²

TIPO

Acrílico.

DESCRIPCIÓN

Acabado Monocomponente Transparente al Agua.

Diseñado para aplicaciones en horizontal y vertical con buen secado, sedosidad, extensibilidad y matizado uniforme.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Excelente rendimiento
- Transparencia
- Bajo olor

LIMITACIONES

- No se debe mezclar con ningún otro producto.

USOS

Un amplio abanico de sectores, desde maderas macizas hasta chapeadas, especialmente diseñado para mobiliario auxiliar, sillas y torneados.

ENVASADO Y EMPACADO

Se envasa en:

Bote de 1 litro

Galones con 4 litros

APLICACIÓN

El producto se aplica mediante los siguientes sistemas:

Pistola de aire convencional

Brocha

SISTEMA DE SECADO**Aire (ambiente).**

Las condiciones de temperatura y humedad deben ajustarse a los siguientes parámetros:

- Temperaturas entre 15°C y 30°C.
- Humedad menor al 80% H.R.

Fuera de estos límites se retardará el secado y podrían obtenerse defectos en la película del barniz.

Evitar las corrientes de aire durante la evaporación y los cambios bruscos de temperatura que producen defectos e irregularidades en la superficie.

RECOMENDACIONES

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

Mantenerlo en lugares que no de el sol y haya abundante luz, y temperatura mínima de 5° C y máxima de 35° C, de lo contrario puede "romper la emulsión".

Tiempo máximo de stock: Envase original herméticamente cerrado 1 año

OBSERVACIONES

¡Esta ficha técnica tiene únicamente propósitos informativos! La información aquí prevista cumple con los últimos estándares sin embargo, la información aquí contenida no es vinculante. Por favor, sigue las recomendaciones indicadas en la correspondiente ficha de seguridad del producto y las indicaciones de precaución en las etiquetas. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar información y de realizar modificaciones en la información de esta ficha técnica, en cualquier momento sin ninguna notificación previa.

Sobre su uso, seguir las normas que aparecen en la etiqueta del envase y guardar las precauciones de ventilación y manipulación, según indica la Ficha de seguridad del producto