

ESPECIFICACIONES**RENDIMIENTO TEORICO**

6 - 12 m²/L

REDUCTOR

Thinner Osel 2203,
Reductor Osel (Aguarrás) 2207,
Reductor XR2 Osel 2227

% REDUCTOR

De 0 a 15 %

MANOS RECOMENDADAS

1 - 2

ACABADO

Semi mate

COLOR

Rojo

SECADO

Al tacto: 30 minutos a 1 hora

Recubrir: 12 - 24 horas

El tiempo de secado puede variar
dependiendo de las condiciones
ambientales

DENSIDAD

1.2 - 1.4 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

67 - 73

TIPO

Alquidálico modificado.

DESCRIPCION

Primario anticorrosivo base solvente que contiene pigmentos inhibidores a la corrosión u oxidación, por lo que ante una raspadura de la superficie recubierta con el primario el fenómeno de la corrosión no avanza sino que es detenida. Posee muy buen poder cubriente fácil aplicación y nivelación una vez aplicado.

CARACTERISTICAS

- Excelente protección anticorrosiva
- Muy buen poder cubriente
- Excelente promotor de adhesión con el acabado

LIMITACIONES

- No debe usarse condiciones altamente corrosivas
- En superficies galvanizadas nuevas se puede ver afectado el anclaje del primario.

USOS

Se recomienda para usos industriales en condiciones no muy extremas, estructuras metálicas de acero al carbón o galvanizado no nuevo de naves industriales, herrería, puertas, ventanas, entre otras.

ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 6 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 18 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo o equipo de aspersión airless.

Para su aplicación se recomienda adelgazarlo hasta un 10 o 15% con Thinner Osel 2203, Reductor Osel (Aguarrás) 2207 o Reductor XR2 Osel 2227. No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y de la pintura sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80%.

RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos de primario antes de aplicar la pintura Osel seleccionada. Una vez terminada la aplicación se debe de lavar el equipo y los accesorios utilizados con Thinner Osel 2203, Reductor Osel (Aguarrás) 2207 o Reductor XR2 Osel 2227.

Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Blvd. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de
Pinturas Osel, S.A de C.V.

ENERO 2023

SISTEMA DE APLICACION

METAL (acero al carbón, galvanizado seminuevo de preferencia ya con desgaste parcial de la película de galvanizado).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica). Se puede aplicar con brocha o equipo de aspersión airless. Se recomienda agitar en forma homogénea y filtrar la pintura para dejar mejor apariencia. Aplicar de 1 a 2 manos de Primario en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.

Se recomienda adelgazar el Primario Anticorrosivo de 10 a 15% con Thinner Osel 2203, Reductor Osel (Aguarrás) 2207 o Reductor XR2 Osel 2227.

ACABADO: Aplicar 2 manos de Pintura Osel de acuerdo a la necesidad a satisfacer.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Verificar la selección y perfecto funcionamiento del equipo, boquilla y filtro a usar, así como si el equipo es de corriente 110 - 120 o bien si el equipo airless es de gasolina.
- 2) Agitar en forma homogénea el producto y filtrarlo con malla o colador.
- 3) Adelgazar el Primario anticorrosivo de un 10 a un 15% con Thinner Osel 2203, Reductor Osel (Aguarrás) 2207 o Reductor XR2 Osel 2227.
- 4) Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación cuidando la distancia de la pistola a la superficie.
- 5) Lavar con Thinner Osel 2203, Reductor Osel (Aguarrás) 2207 o Reductor XR2 Osel 2227, el equipo airless completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados la siguiente sesión.
- 6) Cerrar el envase herméticamente de la pintura sobrante, para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

ACABADO: Aplicar 2 manos de Pintura Osel de acuerdo a la necesidad a satisfacer