

Osel Lock 485

Epóxico Modificado Altos Sólidos



CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento que funciona como Primario y Acabado. Tiene la ventaja de poderse aplicar a superficies con un mínimo de limpieza (ver preparación de superficie).
- Tiene Excelente adherencia, incluyendo el óxido firmemente adherido y Recubrimientos Avejentados.
- El Bajo contenido de Solventes, reduce el problema de ablandamiento cuando se aplica sobre recubrimientos viejos.
- Puede ser Recubierto por una amplia variedad de Acabados.
- La relación de mezcla de 1:1 asegura que la mezcla sea rápida, exacta y precisa.
- Se usa principalmente en aquellas áreas donde el método de limpieza con abrasivos es impráctico o difícil de efectuar. Protege al acero contra la Corrosión provocada por derrames, Salpicaduras, Vapores de Productos Químicos, Agua de Mar, Brisa Marina, Agua Dulce y Agua Potable.

DATOS TÉCNICOS

- % Sólidos por Volumen: 85%
- Secado al tacto: 9.0 hrs.
- Secado para recubrir: 24 hrs.
- Tiempo para manipular: 20 hrs.
- Espesor de Película Seca : 5.0 a 7.0 mils
- Rendimiento Teórico: @1mils 33.49 m2/Lt.
- Adelgazador Osel Lock/Cote 8490-S
- Relación de Mezcla: 1:1

USOS

- Aluminio
- Pisos de concreto
- Metales ferrosos
- Acero galvanizado

MERCADOS

- Marino
- Petroquímica
- Minería
- Conducción y tratamiento de agua
- Generación de Energía
- Infraestructura
- Alimentos y Bebidas

COLORES CATÁLOGO RAL K-7

PRESENTACIÓN

- Galón y Cubeta
- Componentes A y B



Pinturas
Osel
Así se pinta



Osel 
LOCK

Epóxico Modificado Altos Sólidos